

ANTI-SEIZE Spray

Kobber pasta på spray

Produktbeskrivelse: ROCOL Anti-Seize spray er beregnet til brug ved samling af møtrikker, bolte, tapskruer eller andre typer skrueforbindelser.

Forebygger blokering af skrueforbindelser forårsaget af rust, fugt-, salt-, kemikalieholdig eller anden tærende atmosfære samt i tilfælde, hvor der er tale om store belastninger eller meget høje temperaturer.

Faststofsmedlerne er aktive op til +1100°C., og bindemidlet sikrer stærk vedhæftning til alle metaller. Ved påføring af ROCOL Anti-Seize spray i forbindelse med montage opnås en næsten uforgængelig beskyttelsesfilm.

Produktets indhold af faststofsmedler sikrer nem adskillelse af maskindele uanset driftsforhold.

Egenskaber:

- Stort temperaturområde: -30°C til +1100°C.
- Let at påføre på vanskeligt tilgængelige steder
- Tåler vand, fugt, salt, kemikalier og høje temperaturer
- Effektivt tryksmedmiddel - indeholder ikke bly
- Stærk vedhæftning til alle metaller

Anvendelse: Omryst aerosoldåsen kraftigt, hold denne lodret og påfør en tynd jævn film over gevindforbindelsen i en afstand af 15-30 cm. Før påføring, test forenelighed med malede og coatede overflader samt plastik og gummi. Sørg for god ventilation.

Anvendes i alle industrier:

Borerigge/-Platforme:	Ventiler m.m.
Maritime anlæg:	Mandehulspakninger
Havne:	Kraner m.m.
Teglværker:	Transportvogne
Kraftværker:	Turbinesamlinger
Kemisk industri:	Mandehuller, ventiler
Petrokemisk industri:	Gevind/ventiler
Automobil reparationer:	Bremser m.m.

Tekniske og fysiske data

Filmtype:	Kobber-grå oliefilm
Baseolie:	Solvent raffineret mineralolie
Faststofsmedmiddel:	Kobber, grafit, aluminium og molybdendisulfid
Fortykkelsesmiddel:	Organisk modificeret ler
Drivgas:	CO ₂
Massefylde:	0,82
frikptions koeficient til:	0,1
Temperaturområde:	-30°C. til +1100°C. Som smørefilm max. +300°C
Forpakning:	51001000 300 ml. aerosoldåse

Information: Yderligere teknisk information og MSDS kan hentes på www.itw-spraytec.dk eller rekvireres hos vores kundeservice på tlf.: 86 82 64 44

Informationerne på dette datablad er baseret på vore erfaringer og rapporter fra vore kunder. Der er mange faktorer udenfor vor kontrol og viden, der kan indvirke på brugen af produkterne og disses præstationer, hvorfor vi ikke kan yde nogen garanti direkte eller indirekte.