

DRY MOLY SPRAY

DRY MOLY SPRAY

Beskrivelse:

ROCOL DRY MOLY SPRAY giver en tør, dækkende film af molybdendisulfid (MoS₂), der reducerer friktion og slid, samt forebygger blokering af gevind forårsaget af støv, snavs, høje temperaturer eller store belastninger. Fremragende vedhæftningsevne på alle metaller og alle overflader. Produktet giver livsvarig smøring ved lette belastninger. Ved sværere belastninger anbefales gensmøring. Den hærdede smørefilm af molybdendisulfid modstår tryk op til 7000 kg/cm², afviser støv og snavs og kan anvendes til brug ved temperaturer på op til + 450°C.

DRY MOLY SPRAY anvendes som tørfilmsmøring på vanger, gear, glidelejer, slæder, ventiler, tandhjul mv. Alternativt kan DRY MOLY SPRAY anvendes som anti-seize film på præcisions-gevindforbindelser eller som slidbestandig forbehandlings-smøremiddel til svært belastede flader, der traditionelt smøres med olie eller fedt.

Egenskaber og fordele:

- Modvirker rivninger og opsamling af metal
- Modstår høje belastninger
- Livsvarig smøring ved lette belastninger
- Modstår høje temperaturer

Anvendelse:

Metaloverfladen som ønskes behandlet skal være ren og tør samt fri for olie, fedt og snavs. Omryst aerosoldåsen kraftigt i 2-3 min. efter at mixerkuglen har løsnet sig. Hold dåsen lodret og påfør et tyndt lag i en afstand af ca. 20 cm. Filmen vil være fingertør på 2-3 min. og gennemtør på 2-3 timer.

Efter endt brug vendes aerosoldåsen på hovedet og dysen aktiveres i 2-3 sek. for at rense denne. Før påføring anbefales test af forenelighed med malede og coatede overflader samt plast og gummi. Sørg for god ventilation.

Tekniske og fysiske data:

Filmtype:	Tør, gråsort smørefilm
Faststofsmøremiddel:	Molybdendisulfid (MoS ₂)
Temperaturområde:	-100°C til +450°C
Trykbelastning:	Max. 7000 kg/cm ²
Berøringstør:	2-5 min. ved 20°C
Gennemhærdet:	Ca. 2 -3 timer afhængig af temperatur
Drivgas:	Butan/propan
Forpakning:	Varenr. 47003000, 400 ml. aerosoldåse