

SikaBond® -590

Universal kontaktklim

Anvendelsesområder SikaBond-590 anvendes til kontaktklimning af de fleste forekommende materialer på gulv, væg, loft osv.

Typiske emner er:

- Limning af gulv- og vægmaterialer
- Limning af kantlister af plast, metal o. lign.
- Limning af ituslåede emner ved reparation

Da limen hæfter på de fleste materialer såsom plast, træ, metal, pap, papir, tekstiler m.fl. haves et utroligt bredt anvendelsesområde.

Produktbeskrivelse SikaBond-590 er en opløsningsmiddelbaseret kontaktklim klar til brug. Limen er tyktflydende og kan anvendes vandret og lodret og har som kontaktklim et omgående og særdeles "kraftigt" hug.

SikaBond-590 leveres i tuber à 70 ml, samt i 300 ml og 1 liter dåser.

Egenskaber

- Stor klæbeeffekt til de fleste materialer
- Omgående meget kraftigt hug
- Tyktflydende og særdeles nem at arbejde med
- Øjeblikkelig udhærdning

Produktdata

Tekniske data	Type:	Kontaktklim på basis af forstærket polychloropren gummi
	Farve:	Lys gullig – mat
	Konsistens:	Tyktflydende thixotropisk
	Tørstofindhold:	Ca. 50%
	Anvendelsestemperatur:	Min. +8°C - +30°C og max. RF på 75%
	Temperaturbestandighed:	+35°C til +80°C
	Fugt:	Limen er fugtbestandig, men tåler ikke kraftig vedvarende vandpå-virkning
	Ventetider:	5-45 min. afhængig af temperatur



Udførelse	
Forberedelse	Det er meget vigtigt for et optimalt limresultat, at krav til overfladerne inden limning er opfyldt. ▪ Limfladerne skal være rene, tørre, fri for olie, fedtstoffer, slipmiddel, støv og løse partikler i øvrigt.
Udstyr	▪ Pensel, rulle eller tandspartel Bemærk! Ved montering af væg eller gulvmaterialer anbefales det altid at anvende tandspartel ▪ Evt. planspartel ▪ Vand og rene klude
Påføring	▪ SikaBond-590 omrøres i spanden ▪ Påføring sker herefter ved at påføre et ensartet tyndt lag på begge flader. På stærkt sugende flader kan det være nødvendigt at påføre lim 2 gange for opnåelse af tilstrækkeligt lag ▪ Lad herefter limen tørre op. Tørretiden er ca. 5-20 min. afhængig af temperatur og fugtighed. Emnerne er klar til limning når hæftefladerne ikke længere er afsmittende/klæbrige Tørretiden kan reduceres væsentligt ved brug af varmeblæser. ▪ Herefter lægges emnerne præcist sammen. Bemærk! Det er vigtigt at emnerne tilpasses helt præcist, da limen hugger direkte og ikke giver mulighed for efterfølgende justering. Emnerne presses godt sammen med en hård gummirulle eller finerhammer, idet man skal være særligt omhyggelig med kanter og samlinger og være påpasselig med, at emnerne har fuld kontakt. Ved sammenpresning sørges for størst muligt presstryk i få sekunder – få sekunders pres i koldpres er særdeles effektivt.
Rækkeevne	3-5 m ² /l ved tosidig limpåføring.
Udhærdning	Limfuger opnår øjeblikkelig høj styrke. Fuld udhærdning opnås efter nogle døgn.
Rengøring	Våd lim afrenses med vand. Afhærdet lim kan kun fjernes mekanisk, evt. i kombination med iblødsætning i et organisk opløsningsmiddel, men pas på evt. misfarvninger.
Opbevaring og holdbarhed	Holdbarheden i ubrudt emballage er min. 12 måneder ved kølig opbevaring. Opbevaring skal ske frostfrit.
Sikkerhed	Faresymboler: Xn Sundhedsskadelig F Meget brandfarlig R11 Meget brandfarlig R36/38 Irriterer øjnene og huden R20 Farlig ved indånding R52/53 Skadelig for organismer, der lever i vand, kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet Kodenummer: 4-3 (1993) Personligt beskyttelsesudstyr for kodenummererede produkter: Luftforsynet helmaske og handsker

Bemærk:

"Enhver oplysning om eller forslag til brug af Sika's produkter, som vi enten skriftligt eller mundtligt har givet til købere eller slutbrugere af produktet er afgivet i god tro efter vore egne erfaringer og baseret på godkendt praksis og det teknologiske og videnskabelige erkendelsesniveau på tidspunktet for meddelelse af sådanne forslag eller oplysninger, som er afgivet uden garanti af nogen art, og som ikke medfører noget yderligere ansvar for Sika Danmark A/S ud over, hvad der måtte fremgå af den til grund liggende salgsaftale. Det er købers eller slutbrugers ansvar selv at undersøge eller på anden måde at fastslå, at vore produkter er egnede til den påtænkte brug og i øvrigt at sørge for, at produkterne opbevares og anvendes på korrekt måde i overensstemmelse med meddelte forskrifter og under hensyn til konkrete forhold, således at skader eller mindre tilfredsstillende resultater undgås. Enhver ordre er alene accepteret og enhver leverance alene effektueret i henhold til Sika Danmark A/S's generelle salgs- og leveringsbetingelser, som forudsættes bekendt og accepteret, men i øvrigt udleveres på forlangende. Vore udsendte kataloger opdateres ikke systematisk. Nærværende datablad er udelukkende til brug i Danmark. Værdier angivet i nærværende datablad skal betragtes som vejledende, med mindre andet er angivet."

Sika Danmark A/S
Præstemoosevej 2-4
DK-3480 Fredensborg
Danmark

Tel. +45 48 18 85 85
Fax +45 48 18 84 96
e-mail: sika@dk.sika.com
www.sika.dk

