

# LOCTITE<sup>®</sup> SF 7458<sup>™</sup>

Også kendt som LOCTITE<sup>®</sup> 7458<sup>™</sup>  
Januar 2015

## PRODUKT BESKRIVELSE

LOCTITE<sup>®</sup> SF 7458<sup>™</sup> har følgende karakteristiske egenskaber:

<b>Teknologi</b>	Cyanoakrylat Aktivator
Kemisk Type	Dichloropyridin
Opløsningsmiddel	n-Heptan
Aktive indholdstoffer koncentration, %	1,1 til 1,9 <sup>LMS</sup>
Udseende	Klar farveløs væske <sup>LMS</sup>
Fluorescens	Ved belysning med UV lys
Viskositet	Meget lav
<b>Hærdning</b>	Ikke anvendelig
<b>Anvendelse</b>	CA lim hærde accelerator

LOCTITE<sup>®</sup> SF 7458<sup>™</sup> er en amine fri opløsningsmiddel baseret overflade aktivator. LOCTITE<sup>®</sup> SF 7458<sup>™</sup> anvendes hvor forøget hærdehastighed for LOCTITE<sup>®</sup> cyanoakrylat lime er påkrævet. Det kan enten for- eller efter- påføres på limfugen. Når prepåført, kan tilstedeværelsen af LOCTITE<sup>®</sup> SF 7458<sup>™</sup> ses med fluorescens. LOCTITE<sup>®</sup> SF 7458<sup>™</sup> er blevet sammensat til at give lang levetid på emnet. Produktet er specielt velegnet til påføring efter limning med cyanoakrylat lim for at sikre hurtig fiksering. Produktet er specielt velegnet til opgaver hvor det æstetiske og hærdehastigheden er vigtig f.eks. kosmetik emballage, samling af farvede plast emner, smykker, højttalere m.m.

## TYPISKE EGENSKABER

Vægtfylde ved @ 25 °C	0,71 til 0,72
Viscositet ved 20 °C, mPa·s (cP)	0,4 til 0,5
Tørretid ved 20 °C, sekunder	≤45
Levetid på emnet, timer	≤24
Flammepunkt - se sikkerhedsdatablad	

## TYPISKE EGENSKABER

Fikseringstid og hærdetid opnået som et resultat af brug af LOCTITE<sup>®</sup> SF 7458<sup>™</sup> er afhængig af limen som anvendes og materialerne som limes.

Fikseringstid, ISO 4587, sekunder:	
Stål (affedt) ved brug af LOCTITE <sup>®</sup> 416 <sup>™</sup> , enkelt sidede aktivering	≤25 <sup>LMS</sup>

(Fikseringstid er defineret som den tid, det tager at opbygge en forskydningsstyrke på 0.1 N/mm<sup>2</sup> )

## Håndterings forholdsregler

Aktivator skal håndteres på korrekt måde for meget brandfarlige materialer og i overensstemmelse med lokale regler.

Opløsningsmidlet kan påvirke nogle plasttyper eller coatings. Det er anbefalet at checke alle overflader for forenelighed før brug.

## GENEREL INFORMATION

**Dette produkt er ikke anbefalet til brug i rene oxygen og/eller oxygenrige systemer og bør ikke vælges som tætningsprodukt til klorin eller andre stærkt oxiderende materialer.**

**For sikker håndteringsinformation, se sikkerhedsdatablad (MSDS).**

**Under ingen omstændigheder må aktivator og lim blandes direkte som væsker. Må kun bruges i et velventileret område.**

## Brugsanvisning

### Påføring efterfølgende

1. Påfør Loctite cyanoakrylat på emnerne der skal limes eller fikseres.
2. Påfør aktivator på alt blotlagt cyanoakrylat lim med spray eller med dråber. (Typisk brug en dråbe aktivator per dråber blotlagt lim).

### Overflade aktivering

1. Påfør et lag af aktivator på området der skal limes med spray, børste eller ved neddybning. Forurene overflader behøver speciel afrensning eller affedtning før påføring af aktivator for at fjerne enhver opløselig forurening.
2. Giv opløsningsmidlet tid til at fordampe til fladerne er fuldstændig tørre.
3. Påfør Loctite cyanoakrylat produktet når opløsningsmidlet har fordampet og ikke mere end 24 timer derefter.

### Loctite Materiale Specification<sup>LMS</sup>

LMS er dateret Juli 08, 2004. Test rapporter er tilgængelige for hvert batch for de angivne egenskaber. LMS test rapporter indeholder udvalgte kvalitetskontrol test parametre, som er anset for passende til specifikation for kundens anvendelse. Yderligere, foretages der grundig kontrol for at sikre produktets kvalitet og ensartethed. Specielle kunde specifikke krav kan koordineres gennem Henkel kvalitets afdeling.

### Opbevaring

Denne aktivator er klassificeret som **MEGET BRANDFARLIG** og må opbevares på passende måde i overensstemmelse med lokal lovgivning. Bør ikke opbevares nær oxiderende materialer eller eksplosiver. Produktet er lysfølsomt og derfor

bør gennemskinnelige beholdere opbevares mørkt når de ikke er i brug. Opbevar produktet i uåbnet emballage på et tørt sted. Opbevaringsinformation kan også være trykt på produktets etiket

**Optimal opbevaring: 8 °C til 21 °C. Opbevaring under 8 °C eller over 28 °C kan påvirke produktets egenskaber.**

Henkel kan ikke påtage sig ansvar for produkt der er blevet forurenset eller opbevaret under forhold anderledes end foreskrevet. Hvis yderligere information er krævet, kontakt din lokale tekniske service center eller kundeservice kontakt.

#### Omsætning af enheder

(°C x 1.8) + 32 = °F  
 kV/mm x 25.4 = V/mil  
 mm / 25.4 = inches  
 µm / 25.4 = mil  
 N x 0.225 = lb  
 N/mm x 5.71 = lb/in  
 N/mm<sup>2</sup> x 145 = psi  
 MPa x 145 = psi  
 N·m x 8.851 = lb·in  
 N·m x 0.738 = lb·ft  
 N·mm x 0.142 = oz·in  
 mPa·s = cP

#### NB:

Oplysningerne i dette Tekniske Datablad (TDB), herunder oplysningerne om den anbefalede brug og anvendelse af produktet, er baseret på vores kendskab til og erfaringer med produktet pr. datoen for dette TDB's udfærdigelse. Produktet kan have en lang række forskellige anvendelsesmuligheder, der ligger uden for Henkels indflydelse og kontrol, ligesom forskellig anvendelse og driftsforhold i Deres virksomhed ligger uden for vor indflydelse og kontrol. Henkel er derfor ikke ansvarlig for produktets egnethed til de produktionsprocesser og -vilkår, som De anvender produktet i forbindelse med, eller den påtænkte anvendelse og resultatet deraf. Vi anbefaler kraftigt, at De udfører egne, forudgående tests for at få bekræftet produktets egnethed.

Ethvert ansvar fraskrives for så vidt angår oplysningerne i det Tekniske Datablad, eller en-hver anden skriftlig eller mundtlig anbefaling i relation til det pågældende produkt, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt, og medmindre der er tale om dødsfald eller personskade for-årsaget af vor uagtsomhed, samt ethvert ansvar i henhold til gældende præceptiv lovgivning om produktansvar.

**Hvis produkter leveres af Henkel Belgium NV, Henkel Electronic Materials NV, Henkel Nederland BV, Henkel Technologies France SAS og Henkel France SA, bedes følgende endvidere bemærkes:**

I tilfælde af at Henkel desuagtet skulle blive draget til ansvar på hvilket som helst juridisk grundlag, vil Henkels ansvar på intet tidspunkt kunne overstige værdien af den pågældende levering.

**Hvis produkter leveres af Henkel Colombiana, S.A.S. gælder følgende ansvarsfraskrivelses-klausul:**

Oplysningerne i dette tekniske datablad (TDB), herunder oplysningerne om den anbefalede brug og anvendelse af produktet, er baseret på vores kendskab til og erfaringer med produktet pr. datoen for dette TDB's udfærdigelse. Henkel er ikke ansvarlig for produktets egnethed til de produktionsprocesser og -vilkår, som De anvender produktet i forbindelse med, eller for den påtænkte anvendelse og resultatet deraf. Vi anbefaler kraftigt, at De udfører egne, for-udgående tests for at få bekræftet produktets egnethed.

Ethvert ansvar fraskrives for så vidt angår oplysningerne i det Tekniske Datablad, eller en-hver anden skriftlig eller mundtlig anbefaling i relation til det pågældende produkt, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt, og medmindre der er tale om dødsfald eller personskade for-årsaget af vor uagtsomhed, samt ethvert ansvar i henhold til gældende præceptiv lovgivning om produktansvar.

**Hvis produkter leveres af Henkel Corporation, Resin Technology Group, Inc., eller Henkel Ca-nada, Inc., gælder følgende ansvarsfraskrivelses-klausul:**

De data, der er indeholdt heri, er kun til information og anses for at være pålidelige. Vi kan ikke påtage os ansvar for resultater opnået af tredjemand, hvis arbejdsprocedurer ligger uden for vor kontrol. Det er brugerens ansvar at vurdere produktets egnethed til brugerens formål med produktionsmetoder nævnt heri samt at tage passende forholdsregler for at beskytte aktiver og personer mod farer og risici, som måtte opstå i forbindelse med håndtering og brug deraf. I lyset af ovenstående **fralægger Henkel Corporation sig specifikt ansvar for alle garantier, udtrykkelige såvel som underforståede, herunder garantier for salg-barhed eller egnethed til et bestemt formål, som måtte opstå som følge af salg eller brug af Henkel Corporations produkter. Henkel Corporation fralægger sig specifikt ethvert ansvar for følgeskader eller tilfældige skader**

**af enhver art, herunder tabt fortjeneste.** Omtale af forskellige processer og sammensætninger i dette dokument, skal ikke fortolkes som erklæringer om, at disse ikke er underlagt patent ejet af tredjemand, eller som en licens under et af Henkel Corporation ejet patent, som måtte omfatte sådanne pro-cesser eller sammensætninger. Vi anbefaler, at enhver fremtidig bruger afprøver den påtænkte anvendelse af produktet, før gentagen brug iværksættes, ved at anvende disse data som vejledning. Dette produkt kan være underlagt et eller flere patenter eller patentansøgninger i USA eller andre lande.

#### Brug af varemærke

Medmindre andet er angivet, tilhører alle varemærker i dette dokument Henkel Corporation i USA og i resten af verden. ® angiver et varemærke registreret hos U.S. Patent- and Trade-mark Office.

#### Reference 1.1