



NSF FOODLUBE® PROTECT

Priorsvej 36
DK-8600 Silkeborg
Tlf.: +45 86 82 64 44
info@itw-spraytec.dk
www.itw-spraytec.dk

Voksfilm til langtidsbeskyttelse

Produktbeskrivelse: ROCOL® FOODLUBE PROTECT Spray efterlader en kraftig voksfilm til korrosionsbeskyttelse af alle typer komponenter og udstyr.

Ideel til udsatte metalkomponenter og maskiner, der skal opbevares såvel inden- som udendørs. Er meget modstandsdygtig over for vand afvaskning og giver fremragende korrosionsbeskyttelse af emner, der anvendes indenfor fødevarerindustrien, den farmaceutiske industri og lignende rene miljøer.

Egenskaber:

- Detex
- Bredt temperatur interval -40°C til + 110°C
- Efterladt en tyk voksfilm der giver langsigtet korrosionsbeskyttelse i op til 2 år, selv udendørs
- Har stor modstandsdygtighed mod vandudvaskning, selv når emnerne er helt eller delvist nedsunken i varmt vand

Specifikationer:

- Indeholder ikke: Mineralske kulbrinter, animalsk afledte materialer, nøddeolie eller genetisk modificerede ingredienser.
- Er fremstillet udelukkende af FDA listede ingredienser: FDA Gruppe 21 CFR 178.3570
- NSF H1 registreret under nr. 132236
- ISO 21469-certificeret
- Halal certificeret
- Detex: Metal sporbar plastkomponenter i låg, hætte og dyse, der kan påvises af de fleste typer røntgen og metaldetektorudstyr. Mere information om røntgen og sporbarhed af metal udstyr på www.loma.com

Anvendelse og opbevaring:

- Anvendes i godt ventilerede områder, og undgå antændelseskilder.
- Rystes grundigt før brug – min. 2 minutter efter at kuglen er løsnet.
- Spray fra en afstand på 15-30 cm og vær sikker på at emnet er fuldstændig dækket.
- Opbevaringstemperaturen bør holdes under +40 °C og udenfor direkte sollys.
- Holdbarhed er 4 år fra produktionsdato.

Tekniske data:

	Test metode	Resultat
Udseende:	Visuel	Offwhite voksfilm
Typisk film tykkelse	N/A	Ca. 50-60 microns
Basetype	N/A	Vegetabilskolie
Lugt:	N/A	Mild
Solvent:	N/A	Hydrocarbon
Temperatur interval	N/A	-40°C til +110°C
Drivmiddel	N/A	CO2 Carbon dioxide
Beskyttelsesperiode	N/A	Op til 2 år udendørs
Salttågetest 1000 timer ved 35°C	ASTM B-117	0% Korrosion
Fugtighedskammer 1000 timer ved 40°C (100%RH)	ASTM D1748	0% Korrosion
Metal Detektering	Låg Dyse	Svarende til kugle str. Svarende til kugle str.
Varenummer:	49002800 Spray	>3.0mm >3.0mm

Ovenstående værdier er typiske og udgør ikke en specifikation.

Information: Yderligere teknisk information og SDS kan hentes på www.itw-spraytec.dk eller rekvireres hos vores kundeservice på tlf.: 86 82 64 44

Informationerne på dette datablad er baseret på vore erfaringer og rapporter fra vore kunder. Der er mange faktorer udenfor vor kontrol og viden, der kan indvirke på brugen af produkterne og disses præstationer, hvorfor vi ikke kan yde nogen garanti direkte eller indirekte.

T
E
K
N
I
S
K
D
A
T
A
B
L
A
D