

Pipecode Rørmærkning

Flow og medie betegnelse for tekniske installationer

Produkt Navn: Pipecode Rørmærkning

Produkt Nummer: Produkterne indgår i større nummer serie



PIPECODE



Etiketbenævnelse: Pipecode Rørmærkning
Producent: Armadan A/S Danmark
Størrelse i mm: 73mm + 4mm spild / 158mm + 4mm spild

Film base: Polypropylene gloss (top white OPAQUE) Basis vægt: 45 g/m² iht. ISO 536
Film: 60 µm iht. ISO 534

Film line: BG40 (super white) glass line paper
Basis vægt: 61 g/m² iht. ISO 536
Film: 54 µm iht. ISO 534

Film coat: Total caliper laminate 132 µm±10% iht. ISO 534

Klæbestof: Fuldklæbende overflade, (gummi baseret)
 Vedhæftning: 22 N/25mm FTM 9 Glass
 Demontering klæbeevne: 90° træk - 11N/25mm FTM 2 St.St

Min. installations temperatur: Temp. 0°C
 Service drift temperatur: Temp. -40°C to +70°C
 Produktion Dim: Specialproduktions rulle a 180meter (valgfri)

Standard ruller a: 5meter eller 10meter.
 Kerner diameter: 76 mm eller 40 mm
 Oprulning: Udad rullet (højre vendt)

Farver: 20356: 1/Farvet efter nr. DS134 & DS735
 Fotocelle: Sort/Hvid + Printbar UV-lak, (ikke til udendørs brug)

Special godkendelser:

Klæbemidlet er i overensstemmelse med de europæiske fødevarer direktiver og lovgivning iht. til FDA 175.105 og de tyske anvisninger efter XXI som er offentliggjort af BfR. BfR (Bundesinstitut für Risikobewertung) Er det tyske føderale institut for test og risikovurdering. Klæbemidlet kan bruges i direkte kontakt med tørre, ikke-fedtede overflader. Opbevaringstid: to år under opbevaringsbetingelser som defineret af FINAT (20-25° C; 40-50% RF)

Bemærkning:

Pipecode produktet kan produceres med krav til special tekst samt special længde a ruller. Derfor kan der forekomme flere varianter af ruller og farver, til de enkelte projekter. Produkter som er produceret efter special ønske er altid udarbejdet på baggrund af anvisninger fra kunde. Alt henvendelse omkring Pipecode produktet rettes direkte til Armadan A/S

Opbevaringsbetingelser:

- Vi anbefaler en opbevaringstemperatur mellem 20 og 25°C og Max RF 50% med en standard lager tid på 12 måneder
- Produktet må ikke udsættes direkte for påvirkning af varme vand eller fugt.
- Produktet skal konditioneres til normal stuetemperatur inden brug og montage.

Alle ovennævnte værdier i teknisk information

skal betragtes som gennemsnitsværdier i vores standard produktion og kan ikke betragtes som direkte produktspecifikationer. Produkterne kan have en tolerance på ± 2% i bredde og længde.