



Teknisk datablad

Basismateriale:	Keramisk fibre MT-1260	
Densitet:	128 kg/m ³ ± 15%	
Temperatur:	1.100° C. (kortvarigt 1.300° C.)	
Kemisk blanding:	Al ₂ O ₃	45
	SiO ₂	54
	Fe ₂ O ₃	0,50
	Zr O ₂	3
	Na ₂ O	0,40
	K ₂ O	0,40
Dimension:	25x48x600 mm	
Antal:	15 stk./kasse	

Anvendelse:

Anvendes som bagstop ved brandlukninger. Der opnås en væsentlig bedre hæftelse af brandfugen.