

CONLIT BRANDFUGEMASSE SMP



PRODUKT

ROCKWOOL CONLIT Brandfugemasse SMP er en 1-komponent fugemasse på basis af silantermineret polyol.



ANVENDELSE

ROCKWOOL CONLIT Brandfugemasse SMP er en fugemasse, der er specielt udviklet til lukning af "restfuger" ved gennemføringer. Kan anvendes ved brandklassificerede tilslutningsfuger i bygninger, i brandklasser op til EI120. Især velegnet til tætning ved gennemføringer af rør, ventilationskanaler og kabler i brandklassificerede konstruktioner. Kan benyttes både ved stål-, beton-, gips- og trækonstruktioner.

Fugemassen er let at påføre med spartel eller trykluftspistol. Den specielle konsistens gør tiltrykning og glitning enkel. Ved reaktion med fugt hærdner fugemassen til en højelastisk fugemasse med god bevægelsesoptagning.

ROCKWOOL CONLIT brandfugemasse SMP opfylder EN 1366- 4:2006, EN 1363-1:1999 og i tilpassede dele EN 1363-2:1999. Tests vises i SPFR rapporten 030-0304. Testresultater vises i tabellen i afsnittet "montage".

Læs om fordelene ved [CONLIT Brandsikring](#).

PRODUKT EGENSKABER

Egenskaber før påføring	Værdi
Materiale	Silantermineret polyol.
Konsistens	Tixotrop smidig masse.
Hærdning	Fugthærdende.
Densitet	Ca. 1500 kg/m ³ .
Anvendelsestemperatur	+6 til +35 °C.
Rengøringsmiddel	Hærdet produkt: mekanisk, uhærdet produkt: sprit.
Brandfarlig	Nej (hærdet produkt).
Flammepunkt	>150 °C.
Holdbarhed	Mindst 9 måneder i uåbnet emballage. Opbevares tørt og køligt.
Emballage	290 ml patron.
Glitningsvæske:	Rent vand og lidt sæbe, fugepind.
Værktøjer	Fugepistol.

Egenskaber efter påføring	Værdi
Bearbejdningstid	Ca. 40 min.
5 timer ved 23°C, 50% RF.	5 timer ved 23°C, 50% RF.
Gennemhærdning	1 døgn = 3 mm, 7 døgn = 10 mm.
Hårdhed	ca. 30° Shore A, 14 døgn, +25° C, 50% RF.
Bevægelsesoptag	± 25%.
Elasticitetskoefficient	0,50 N/mm ² ved 100% udvidelse (med varierende fugtighed og temperatur ned til -20°C iht. DIN 53504-S2).
Anvendelsestemperatur, bearbejdning	+5° C til +40° C.
Anvendelsestemperatur, konstant påvirkning	-30 til +80° C, kortvarigt +90° C.
Kemikaliebestandighed	Meget god.
Overmalingsbar:	Bør ikke overmales, andet end med brandmaling. Alm. Maling kan understøtte en evt. brand.

SORTIMENT (LØSE ENHEDER)

Antal enheder stk.	VVS løbenr.	DB nr.	Leveringstid
12 patroner á 290 ml	494379129	1823440	24timer

VVS vare nr.: 494379129

Anvendelsestemperatur +5 °C til +40 °C ved montering
-30 °C til +80 °C konstant påvirkning

KVALITETSSIKRING

ROCKWOOL A/S har et kvalitetsstyringssystem, som er certificeret efter DS/EN ISO 9001. ROCKWOOL A/S er medlem af VIF (Dansk forening af fabrikanter af varmeisoleringsmaterialer).

ROCKWOOL A/S er tilsluttet byggeleveranceklausulen for leverancer til byggeri i Danmark. ROCKWOOL Byggeprodukter er løbende under udvikling og produkternes tekniske specifikationer er angivet med forbehold for ændringer.